

## ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 marca 1980 r.

**w sprawie ustalenia prób i warunków, którym odpowiadać powinny wyroby z metali szlachetnych przeznaczone do obrotu handlowego w kraju.**

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 1962 r. — Prawo probiercze (Dz. U. Nr 39, poz. 173) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyrobami z metali szlachetnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1962 r. — Prawo probiercze (Dz. U. Nr 39, poz. 173), zwanej dalej „ustawą”, są wyroby oraz materiały dekoracyjne i dentystyczne wykonane ze stopów o zawartości metali szlachetnych nie niższej od wynikającej z najniższej próby, ustalonej w § 2 dla danego rodzaju wyrobów.

§ 2. 1. Ustala się następujące próby:

- 1) dla wyrobów z metali szlachetnych:
 

platynowych	—	0,950		
palladowych	—	0,850,	0,500	
złotych	—	0,960,	0,750,	0,583,
		0,500,	0,375,	0,333
srebrnych	—	0,925,	0,875,	0,830,
		0,800		
- 2) dla materiałów dekoracyjnych w postaci:
 

złota listkowego	—	0,910	
złota listkowego zielonego	—	0,750	
- 3) dla materiałów dentystycznych przeznaczonych na:
 

korony platynowe	—	0,950	
korony złote	—	0,916	
odlewy złotych pręseł mostkowych i konstrukcji protez ruchomych	—	0,833,	0,750
odlewy złotych klamer i drut złoty	—	0,750	

protezy stałe i ruchome:

- |                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| ze stopu srebrno-palladowego       |          |
| — dla palladu                      | — 0,333  |
| ze stopu srebrno-złoto-palladowego |          |
| dla palladu i złota razem          | — 0,302. |

2. W wyrobach platynowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wykonanych ze stopu, w którym obok platyny występuje iryd i rod, jako zawartość platyny przyjmuje się łączną zawartość tych metali.

3. W materiałach dentystycznych wykonanych ze stopów złota, w których obok złota występuje platyna, iryd i rod, jako zawartość złota przyjmuje się łączną zawartość tych metali.

§ 3. Dopuszcza się następujące odchylenia zawartości metalu szlachetnego poniżej prób ustalonych w § 2:

- 1) dla wyrobów platynowych i palladowych — do 0,010.
- 2) dla wyrobów złotych i srebrnych:
  - a) jednoczęściowych lub złożonych z dużych części — do 0,005
  - b) złożonych z małych, zlutowanych ze sobą części — do 0,010,
  - c) wykonanych techniką filigranową — do 0,020.
- 3) dla materiałów dentystycznych — do 0,002.

§ 4. 1. Luty (łącznie) użyte w wyrobach z metali szlachetnych powinny być sporządzone z tego samego metalu, z którego wykonane są wyroby, a ich próba powinna być taka sama jak próba wyrobu.

2. Ze względów technicznych mogą być zastosowane luty o innej próbie niż wyrób z zachowaniem następujących wymagań:

- 1) w wyrobach z platyny lut powinien być z platyny lub ze stopu o zawartości złota, srebra lub palladu nie niższej niż 0,995,
- 2) w wyrobach z białego złota o próbie 0,750 lut powinien być ze złota o próbie nie niższej niż 0,583; w pozostałych wyrobach złotych lut powinien być ze złota o próbie nie niższej niż 0,333,
- 3) w wyrobach srebrnych lut powinien być ze srebra o zawartości srebra nie niższej niż 0,650, z wyjątkiem łańcuszków srebrnych produkowanych maszynowo, w których dopuszcza się stosowanie lutów bez zawartości srebra.

3. Luty, o których mowa w ust. 2, nie mogą powodować obniżenia próby wyrobu.

§ 5. 1. Każda część składowa wyrobu z metali szlachetnych powinna odpowiadać jednej z prób ustalonych w § 2.

2. W razie konieczności nadania niezbędnej wytrzymałości i sprężystości częściom składowym wyrobów z metali szlachetnych, części te mogą być sporządzone z metalu nieszlachetnego i powinny być oznaczone zgodnie z art. 17 ustawy.

§ 6. Dopuszcza się do obrotu handlowego w kraju wyroby z metali szlachetnych zbadane i odcenowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia obowiązującymi dotychczas cechami probierczymi. Wyroby te nie wymagają ponownego badania i cechowania.

§ 7. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do monet wykonanych z metali szlachetnych.

§ 8. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1962 r. w sprawie ustalenia prób i warunków, którym odpowiadać powinny wyroby z metali szlachetnych przeznaczone do obrotu handlowego w kraju (Dz. U. z 1962 r. Nr 42, poz. 197 i z 1974 r. Nr 47, poz. 290).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1981 r.

Prezes Rady Ministrów: E. Babiuch